



MONTAGESCHAUM 1-K B2

Profilqualität Fugenschalldämmung bis 62 dB

Merkmale:

- Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- DIN 4102-B1 Qualität
- GEV-EMICODE® EC 1 Plus sehr emissionsarm
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile:

- Optimale Dosierbarkeit
- Schnelle Aushärtung
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

- Einschäumen von Fenstern
- Befestigen von Haustüren
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallation
- Abdichten im Dach- und Wandbereich
- Setzen von Treppentritten





MONTAGESCHAUM 1-K B2

Einsatzbereich:

- Fenstersetzer
- Altbausanierung
- Zimmereihandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung:

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Die Dose ca. 20-mal kräftig schütteln.

Das Ventil der Dose nach unten halten und den **bauline Montageschaum** gleichmäßig auftragen.

Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist Zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +5°C.
- Volumenvergrößern um das 2- bis 3fache.
- Frische Schaumflecken mit bauline PU-Universalreiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaltung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



MONTAGESCHAUM 1-K B2

Technische Daten		
Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend	
Verarbeitbar	ab +5°C, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -40°C bis +90°C, kurzfristig +130°C (ausgehärtet)	
Nachschäumen	ca. 120% +10%	
Klebfrei	nach 8 bis 12 Minuten	
Schneidbar	nach 40 bis 60 Minuten	
Voll belastbar	Nach max. 24 Stunden	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol % (nach 24 Stunden)	
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,04 W/mk	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102/Teil 1	
Farbe	steingrau	
Rohdichte	ca. 15 bis 25 kg/m ³	
Zelligkeit	mittelfein	
Schaumvolumen	750ml – ca. 42 Liter Ausbeute (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	12 Monate bei +30°C, trocken	
Lagerung	Von +5°C bis +30°C, trocken	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette
EAN	4070044000058, 4070044000065	

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

