

bau//ne

MONTAGESCHAUM 2K

Profilqualität

Merkmale:

- Neue Rezeptur
- Einfache Handhabung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Ausbeute für ca. zwei Türzargen
- Absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Feinporige Zellstruktur
- Farbe hellblau

Verarbeitungsvorteile:

- Sehr schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach 15 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungsbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

- Einschäumen von Türzargen
- Befestigen von Treppenstufen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich



bauline

MONTAGESCHAUM 2K

Einsatzbereich:

- Montage Betriebe
- Altbausanierung
- Zimmerhandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Dosen- und Umgebungstemperatur beachten!

Dose bei über +25° C nicht aktivieren. Aktivierung durch sechs Umdrehungen des Flügelrads nach rechts. Dose 30-mal kräftig mit dem Ventil nach unten schütteln. Das Ventil der Dose nach unten halten und Schaum gleichmäßig auftragen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose innerhalb 5 Minuten verarbeiten.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Bei +20° C Dosentemperatur ist der Schaum ab +10° C Untergrundtemperatur verarbeitbar.
- Frische Schaumflecken mit bauline PU-Universalreiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



MONTAGESCHAUM 2K

Technische Daten	
Basis	Polyurethan-Prepolymer
Verarbeitbar	ab +15° C bis +25° C Dosentemperatur ab +5° C bis +25° C Umgebungstemperatur optimal zwischen +15° C und +20° C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit
Temperatur	beständig von -50° C bis +90° C
Klebfrei	nach 7 bis 9 Minuten (je nach Vorreaktion in Dose)
Schneidbar	nach ca. 15 Minuten
Entspreisbar	nach 3 Stunden
Voll belastbar	nach 24 Stunden
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,07 W/mk
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102, Teil 1 (normalentflammbar).
Farbe	hellblau
Rohdichte	ca. 35 kg/m ³
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig
Schaumvolumen	ca. 10 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt)
Haltbarkeit	12 Monate (bei +5° C bis +25° C)
Lagerung	von +5° C bis +25° C, trocken; stehend lagern!
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton 672 Stück/Palette
EAN	4070044000072

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

