



PISTOLENSCHAUM

Profilqualität Fugenschalldämmung bis 62 dB

Merkmale:

- Einkomponentig
- Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Ausbeute ca. 55 Liter
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile:

- Optimale Dosierbarkeit
- Schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach ca. 30 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

- Abdichten im Dach- und Wandbereich
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Einschäumen von Fenstern
- Befestigen von Haustüren
- Setzen von Treppentritten



bauline

PISTOLENSCHAUM

Einsatzbereich:

- Fenstersetzer
- Altbausanierung
- Zimmereihandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung:

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. **bauline Pistolenschaum** auf eine NBS-Pistole montieren und ca. 20-mal kräftig schütteln. Danach Schaum gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit **Bauline PU-Universal-Reiniger** gründlich gesäubert werden
- Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +5° C.
- Frische Schaumflecken mit PU-Reiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



PISTOLENSCHAUM

Technische Daten	
Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend
Verarbeitbar	ab +5° C bis +25° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet)
Nachschäumen	ca. 120% ± 10%
Klebfrei	nach 8 bis 12 Minuten
Schneidbar	nach 30 Minuten
Voll belastbar	nach max. 24 Stunden
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,04 W/m.k
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102, Teil 1 (normalentflammbar)
Farbe	steingrau
Rohdichte	ca. 15 bis 25 kg/m ³
Zelligkeit	feinporig
Schaumvolumen	ca. 55 Liter Ausbeute (FEICA Test Methode TM1003)
Haltbarkeit	12 Monate bei +5° C bis +30° C
Lagerung	von +5° C bis +30° C, trocken; stehend lagern!
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton 672 Stück/Palette
EAN	4070044000089

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

