

PERI- SCHAUM

Profilqualität Gute Haftzugfestigkeit

Merkmale:

- Einkomponentig
- Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
- DIN 4102-B2 Qualität
- Ausbeute ca. 42 Liter
- Ausreichend für ca. 15 m² Wandfläche
- Lösemittelfrei
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile:

- Gute Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen
- Optimale Dosierbarkeit
- Saubere Anwendung
- Schnelle Aushärtung
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

- Verklebung von Perimeterdämmung
- Verklebung von Dämm- und Dränelemente
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen

Zubehör



PERI- SCHAUM

Einsatzbereich:

- Tiefbau
- Stahlbetonbau
- Baugewerbe

Verarbeitung:

Der Untergrund und die Dämmplatte müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein. Die Dose auf eine NBS-Pistole montieren und ca. 20-mal kräftig schütteln. Danach den Schaum strangförmig im Abstand von ca. 25 cm auf die Dämmplatte auftragen. Zur optimalen Haftung sollten pro Platte mindestens 3 Streifen aufgebracht werden. Die Dämmplatte zügig und fest an die äußere Kellerwand drücken (Reaktionszeit je nach Luftfeuchtigkeit, max. 10 Minuten) und vor Abrutschen sichern. Offene Fugen an der Dämmung mit **bauline Peri-Schaum** schließen. Die Verklebung dient zum Fixieren von Dämmplatten. Innerhalb von max. 2 Wochen mit Erdreich auf- füllen. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Nicht zur Verklebung von Perimeterplatten im Grundwasserbereich (drückendes Wasser).
- Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit **bauline PU Universalreiniger** gründlich gesäubert werden.
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur ab +5° C.
- Frische Schaumflecken mit **bauline PU Universalreiniger** entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Dose stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



PERI- SCHAUM

Technische Daten		
Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend	
Verarbeitbar	ab +5°C, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -40°C bis +90°C, kurzfristig +130°C (ausgehärtet)	
Nachschäumen	ca. 120% +10%	
Schneidbar	nach 30 Minuten	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol % (nach 24 Stunden)	
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,04 W/mk	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102/Teil 1	
Farbe	hellgrün	
Zelligkeit	mittelfein	
Haltbarkeit	12 Monate bei +20°C	
Lagerung	Von +5°C bis +30°C, trocken	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette
EAN	4070044000096	

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

