

Profiqualität

Merkmale:

- Plastoelastisch
- Geruchlos
- Anstrichverträglich bzw. überstreichbar
- Hohe Haftfähigkeit
- Verbesserte Flankenhaftung
- Geringes Schrumpfverhalten
- Geschmeidig in der Verarbeitung
- Lösungsmittel- und siliconfrei
- Phthalat- und halogenfrei
- Zur Anwendung im Innenbereich
- Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe

Verarbeitungsvorteile:

- Gute Dosierbarkeit
- Sehr gut mit Wasser glättbar
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Standfestigkeit

Anwendungsbereiche:

- Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton und Putz
- Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen



bauline

ACRYL

Einsatzbereich:

- Montagebetrieb
- Holzbau
- Glaser
- Zimmerhandwerk
- Baugewerbe
- Trockenbau

Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, staub-, wachs- und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Risse keilförmig aufweiten. Bei stark saugenden Untergründen mit einer Mischung aus Wasser und **bauline Acryl** (1:5) vorbehandeln. Die Fugen satt, ohne Lufteinschlüsse füllen und, wenn notwendig, glätten. Solange sich keine feste Oberflächenschicht gebildet hat, ist die Fuge vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden. Vor der Anwendung und dem überstreichen sind Vorversuche durchzuführen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Untergründe leicht anfeuchten.
- Nach 24 Stunden bzw. im ausgehärteten Zustand überstreichbar.
- Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf einem plastoelastischen Dichtstoff zu ermöglichen (wasserbasiert oder synthetisch).
- **bauline Acryl transparent** ist nicht für den Außenbereich geeignet.
- **bauline Acryl transparent** erreicht erst nach der Aushärtung seine transparente Eigenschaft.
- **bauline Acryl schwarz** erreicht ein tiefes schwarz erst nach vollständiger Aushärtung.
- Acryl muss im Außenbereich überstrichen werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.



bau//ne

ACRYL

Technische Daten			
Farbe	weiß, grau, braun, schwarz		transparent
Basis	Acrylatdispersion		Acrylatdispersion
Hautbildezeit	ca. 15 Minuten bei + 23°C		ca. 10 bis 20 Minuten bei+ 23°C
Aushärtung	ca. 1 mm/Tag		ca. 1 bis 2 mm/Tag
Dichte	ca. 1,66 g/cm ³		ca. 1,03 g/cm ³
Viskosität	pastös		pastös
Shore-A-Härte	ca. 30		ca. 20 +/-5
Dauerbewegungsaufnahme	ca. 10%		
Verarbeitbar	von +5°C bis + 40°C		
Temperatur	Beständig von – 25°C bis +80°C (nach Aushärtung)		
Haltbarkeit	18 Monate, bei +5°C bis +30°C; vor Frost schützen!		
Verpackung	20Stück/ Karton – 1200 Stück/Palette		
Bestellnummer/ Farben	230 300 weiß 230 310 grau 230 320 transparent 2300 310 11 braun 230 310 10 schwarz		
EAN	4070044000119		

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

