

Neutralvernetzend Profiqualität

Merkmale:

- Einfache Handhabung
- Alterungsbeständig
- Geruchsneutral
- Hohe Haftfähigkeit
- Dauerelastisch
- Beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
- Erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe

Verarbeitungsvorteile:

- Gute Dosierbarkeit
- Sehr gut glättbar
- Einfach zu verarbeiten
- Für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

- Haftet ohne Primer auf: Stein, Glass, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- Verglasungen
- Abdichtungen
- Im Sanitärbereich
- Anschlussfugen



Einsatzbereich:

- Montagebetriebe
- Holzbau
- Glasereien
- Sanitärhandwerk
- Baugewerbe

Verarbeitung:

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. **bauline Silicon** neutral unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr.27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf mit **beko Allclean** reinigen.
- Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haltuntergrund nicht geeignet.
- Bei schlechter Haftung Voranstrich (**beko Silicon Primer**) verwenden.
- Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- Während Verarbeitung und Durchhärtung eine ausreichende Durchlüftung gewährleisten.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industrielle Gebrauch.



SILICON NEUTRAL

Technische Daten	
Basis	Siliconkautschuk, neutralvernetzend
Verarbeitbar	Ab + 5°C bis max. +40°C
Temperatur	beständig von -50°C bis +120°C
Hautbildezeit	Ca. 10 Minuten (+23°C/50% relative Luftfeuchte)
Aushärtung	2 mm/Tag (+23°C/50% relative Luftfeuchte)
Dichte	Transparent: 0,99-1,00 g/ cm ³ farbig: 1,25-1,30 g/ cm ³
Shore-A-Härte	ca. 16
Dauerbewegungsaufnahme	Max. 25%
Zugfestigkeit	0,5 N/mm ²
Rückstellvermögen	Ca. 90%
Überstreichbar	Nicht überstreichbar Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)
Lagerung	Bei +5°C bis +30°C trocken
Inhalt/Verpackung	20 Stück / Karton 1200 Stück/Palette
Bestellnummern/Farben	222 01 transparent 222 02 weiß 222 20 zementgrau

EAN 4070044000126, 4070044000133, 4070044000140

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

