

DICHTSCHLÄMME 1K ZEMENTÄR

Produkteigenschaften:

- Roll-, spritz-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Gegen rückseitig wirkendes Wasser

Anwendungsbereiche:

Bauwerksabdichtung zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit (bspw. Kapillarwasser) und nicht drückendes Oberflächenwasser (bspw. Sickerwasser). Zur innerseitigen Beschichtung gegen von innen drückendem Wasser bei massiven Wasserbehältern bis 5 m Wassertiefe.

Geeignete Untergründe:

Beton; ebenflächiges, vollfugiges Mauerwerk aus Ziegeln/ Kalksandsteinen/ Hüttensteinen oder Hohlblocksteinen (kein Mischmauerwerk), mind. 10 mm dicke Putze P III.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig, rissfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Die abzudichtenden Bauteile dürfen keinen setzungsbedingten Verformungen unterliegen. Vorhandene Estrichrisse vorab kraftschlüssig verharzen. Kanten sind zu brechen und Kehlen fluchtrecht mit einem Halbmesser von mindestens 4 cm zu runden. Grobe Unebenheiten mit entsprechenden Spachtelprodukten (Empfehlung: Sopro R2M 3® Renovier- & Ausgleichsspachtel) ausgleichen. Saugende Untergründe mit bauline Grundierung für saugende Untergründe grundieren; glatte und porengeschlossene Untergründe mit bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe grundieren. Alternativ saugende Untergründe vornässen, sodass diese vor der Erstbeschichtung mattfeucht sind.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte beachten.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Entsprechende Wassermenge vorlegen und mit bauline Dichtschlämme 1K zementär intensiv und klumpenfrei anmischen. Nach 3 – 5 Minuten erneut gut durchmischen.
- 2.) Die angemischte Dichtschlämme auf den vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen auftragen und den Untergrund hierbei vollständig überdecken. Die Schichtdicke darf an keiner Stelle 5 mm überschreiten.
- 3.) Zweite Schicht auftragen, sofern die erste Schicht noch mattfeucht und nicht durchgetrocknet ist (ggf. nachnässen). Entsprechende Schichtdicken und Trockenzeiten sind zu beachten! Die Beschichtung ist nach Fertigstellung auf Fehlstellen zu kontrollieren.





DICHTSCHLÄMME 1K ZEMENTÄR

Besondere Hinweise:

bauline Dichtschlämme 1K zementär ist keine zugelassene Abdichtung gemäß DIN 18531 bis 18535; für entsprechende Anwendungsfälle bitte die bauline Reaktivabdichtung 2K oder bauline Flex Dichtschlämme 1k verwenden. Nicht als Abdichtung von (Terrassen)dächern über Wohnräumen verwenden!

Maßnahmen zum Schutz der Abdichtungsschicht:

Beschichtung nach dem Auftrag mind. 24 Stunden feucht halten und weitere 5 Tage vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Frost usw. schützen. Weitere Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Abdichtungsschichten durchführen. Baugruben oder umliegende Bereiche dürfen nicht mit Bauschutt, Splitt oder Geröll aufgefüllt werden. Eine Baugrubenverfüllung kann frühestens 3 Tage und ohne weitere Schutzmaßnahmen nach Erhärtung der Abdichtung mit gemischt- und rundkörnigem Verfüllboden (< 32 mm) lagenweise eingebracht und verdichtet werden. Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte beachten.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Rührquirl, Schlämbbürste, Glättkelle, Zahntraufel oder geeignete Spritzgeräte (z. B. diskontinuierlich arbeitende Rührmisch- und Fördergeräte). Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

bauline Dichtschlämme 1K zementär enthält Zement. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Einatmen von Staub vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. GISCODE ZP1. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



DICHTSCHLÄMME 1K ZEMENTÄR

Anwendungstechnische Daten				
Verbrauchstabelle und Schichtdicken nach zweischichtigem Auftrag gemäß den Regeln der Technik				
Wasserbelastung	Unterbeton	Stahlbeton	Wände	Schichtdicke
Bodenfeuchtigkeit	-	3 kg/m ²	3 - 4 kg/m ²	Mind. 2,0 - max. 4,0 mm
Nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser	4 kg/m ²	4 kg/m ²	4 - 5 kg/m ²	Mind. 3,0 - max. 4,5 mm
Wasserbehälter (5 m)	5 kg/m ²	5 kg/m ²	5 - 6 kg/m ²	Mind. 3,0 - max. 5,0 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)			
Verarbeitungszeit*	Ca. 40 - 60 Minuten			
Mischungsverhältnis	Spritzfähig: 7,0 l Wasser / 25 kg Pulver Streichfähig: 6,5 l Wasser / 25 kg Pulver Spachtelfähig: 5,5 l Wasser / 25 kg Pulver			
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.			

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044000225	bauline Dichtschlämme 1K zementär 25 kg

