

BETONKONTAKT S

Anwendung:

bauline Betonkontakt S ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende, rot pigmentierte Haftbrücke auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. bauline Betonkontakt S verbessert die mechanische Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips- bzw. Gipskalkbasis, speziell auf glatten Betonflächen im Innenbereich.

Verarbeitung:

bauline Betonkontakt S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste oder Lammfellrolle auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5 °C sinken. Trocknungszeit ca. 12 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaften:

- verarbeitungsfertig
- schafft griffige Untergründe
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- nur innen einsetzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- alkalibeständig

Untergrund:

Nicht bzw. schwach saugende mineralische Untergründe wie z. B. Ortbeton, Vollbeton und Fertigbeton sowie EPS- und XPS-Platten. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Max. zulässige Restfeuchte bei Normalbeton: 3 Masse-%. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit muss ausgeschlossen sein.

Besondere Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn empfindliche Bauteile abdecken und abkleben. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. EU-Grenzwert VOC (Kat. a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



bauline

BETONKONTAKT S

EAN	Variante / Inhalt
4070044000249	20 kg
4070044000317	6 kg

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 0,20–0,35 kg/m ² , je nach Untergrund
Lagerung	Kühl und frostfrei, vor Sonne schützen. Lagerfähigkeit: 18 Monate

