

bauline

SCHNELLMONTAGEMÖRTEL

Produkteigenschaften:

- Korrosionshemmend
- Schnell erhärtend
- Frühe Biegezug- und Druckfestigkeit
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserdichtend
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Für eine schnelle Montage von Verankerungen, Haken, etc. oder zum Setzen von Randsteinen usw. im Innen- und Außenbereich.

Geeignete Untergründe:

Mineralische, griffige und tragfähige Untergründe.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Untergrund mattfeucht vornässen.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Entsprechende Wassermenge vorlegen und mit bauline Schnellmontagemörtel zu einem plastischen Mörtel anmischen.
- 2.) Nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.
- 3.) Nicht mit gipshaltigen Materialien mischen.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Kelle, Spachtel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



bauline

SCHNELLMONTAGEMÖRTEL

Hinweise zur sicheren Verwendung:

bauline Schnellmontagemörtel enthält Zement und Calciumhydroxid. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Einatmen von Staub vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. GISCODE ZP1. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Je nach Anwendung
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit*	Ca. 3 - 5 Minuten
Mischungsverhältnis	3 Raumteile bauline Schnellmontagemörtel auf 1 Raumteil Wasser
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Original- gebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044000522	bauline Schnellmontagemörtel 5 kg
4070044000539	bauline Schnellmontagemörtel 15 kg

