



TROCKENBAU PROFILKLEBER

TÜV-zertifiziert Schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen Und Beplankungen

Merkmale:

- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Hohe Anfangshaftung
- Extrem schnelle Aushärtung
- GEV-EMICODE EC 1plus – sehr emissionsarm
- Extrem hohe Scherfestigkeit
- Dauerelastisch
- Kein Schrumpfverhalten
- Silicon- säurefrei
- Isocyanat- und lösemittelfrei
- Temperaturbeständig von -45°C bis +100°C
- Innen und außen anwendbar
- Überstreichbar

Verarbeitungsvorteile:

- Verklebung ca. 15 Minuten korrigierbar
- Einfache Verarbeitung
- UW-Rahmenprofile und Beplankungen kleben
Statt schrauben
- Kein Schallschutz-Dichtband mehr notwendig

Anwendungsbereiche:

- Der Kleber ist TÜV- zertifiziert für die schraubenlose Montage
Von UW-Rahmenprofilen und Beplankungen im Trockenbaubereich
- Haftet ohne Primer auch auf Aluminium, EPS, OSB-Platten, Gipskarton,
XPS, Dämmstoffplatten, Faserdämmstoffen, lackiertem und lasiertem
Holz, Stein, Beton, Polystyrol, Metall
- Hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, aliphatische Lösungsmittel,
Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren



TROCKENBAU PROFILKLEBER

LEITFADEN der wichtigsten Arbeitsschritte und hilfreiche Verarbeitungshinweise zur TÜV-Zertifizierung:



Verkleben von Rahmenprofilen im Trockenbau mit bauline Trockenbau Profilkleber

Alle Vorteile gegenüber einer Montage mit Dübeln und Schrauben:

- ✓ **Extrem Sicher**
Das Risiko, verlegte Fußbodenheizungen oder Kabel anzubohren, entfällt.
Außerdem werden Fliesen und andere Bodenbeläge geschont.
- ✓ **Extrem Leise und Sauber**
Die Montage der Profile erfolgt ohne den Einsatz elektrischer Werkzeuge und ist damit nahezu geräuschlos und staubfrei.
- ✓ **Extrem Schnell**
bauline Trockenbau Profilkleber übernimmt die Funktion des Schallentkopplungsbandes. Dadurch entfällt das zeitaufwendige und fehleranfällige Ankleben der Bänder auf den Profilunterseiten. Es entstehen keine Schallbrücken durch Schrauben.
- ✓ **Extrem Belastbar**
Belastungsspitzen an Verschraubungspunkten, z. B. bei Wandabzweigen, sind durch die vollflächige Verklebung ausgeschlossen.
- ✓ **Extrem Effizient**
Da die Zeit der Vorbereitung und Positionierung der Profile in der Regel genügt, um eine ausreichende Aushärtung der Profile zu gewährleisten, kann bereits im Anschluss der Verklebung mit der Beplankung begonnen werden.





Montageanleitung gemäß TÜV-Zertifizierung

1. **Boden/Wände/Decken abkehren**
 - Oberflächen gründlich abfegen
2. **Montagesellen festlegen**
 - Montagestellen festlegen und markieren
 - Ggf. mit Kreuzlinienlaserausrichten
3. **Profil-Unterseiten mit beko Allclean reinigen**
 - Profillänge anpassen, falls notwendig
 - Profil am Montageort zurechtlegen
 - Klebeflächen **gründlich mit beko Allclean** Reinigen
4. **bauline Trockenbau Profilkleber auftragen**
 - Den **bauline Trockenbau Profilkleber** mit der V-Spitze ca. 1,5 cm vom Rand auftragen
5. **bauline Trockenbau Profilkleber auftragen**
 - Zwei gleichmäßige und durchgehende Klebstoffraupen auftragen
 - Mindestens 1,5 cm vom Rand auftragen
6. **Profil ausrichten und ausdrücken**
 - Profil senkrecht auf den Untergrund aufsetzen und Position kontrollieren
 - Gleichmäßig und kräftig andrücken (auf Verrutschen achten!)
 - In gleicher Weise die Rahmenprofile an Wand und Decke montieren
7. **Ständerprofile stellen**
 - Sofort ohne Warten
 - Vertikale CW-Profile integrieren und Ständerwerk fertigstellen
8. **Beplankung**
 - Die Beplankung kann anschließend ebenso mit bauline Trockenbau Profilkleber erfolgen





TROCKENBAU PROFILKLEBER

Einsatzbereich:

- Trockenbau
- Betonbau
- Installationshandwerk
- Industrie
- GaLaBau

Verarbeitung:

Die Klebeflächen müssen sauber, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.

Je nach Gewicht der Profile den **bauline Trockenbau** Profilkleber in vertikalen Streifen aufbringen und innerhalb der offenen Zeit (ca. 15 Min.) verkleben. Die Profile andrücken und im Bedarfsfall mit einem Gummihammer anklopfen bis zur Aushärtung leicht verpressen. Für optimale Ergebnisse sollten vorab Eigenversuche durchgeführt werden. Nicht ausgehärtete Kleberreste können mit **beko Allclean** entfernt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Nicht geeignet für Bewegungsfugen.
- Nicht geeignet für Anwendungen auf PP, PE, PC PTFE, PMMA, Bitumenuntergründen, Neopren.
- Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



TROCKENBAU PROFILKLEBER

Technische Daten	
Basis	SMP-Polymer
Verarbeitbar	Ab 0°C bis max. +40°C
Temperatur	beständig von -45°C bis +100°C
Offene Zeit	Ca. 15 Minuten (+ 5 Minuten)
Aushärtung	ca. 2 bis 3 mm/ 24 Stunden (je nach Temperatur)
Farbe	weiß
Dichte	1,55g/ cm ³
Shore-A-Härte	ca. 55 + 3
Dehnspannungswert 100%	1,3 N/mm ³ (ISO 527-2)
Bruchdehnung	> 300%
Zugfestigkeit	2,2 N/mm ²
Haltbarkeit	ungeöffnet 18 Monate, nach Anbruch zügig verarbeiten
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton 1200 Stück/Palette
EAN	4070044000546

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

