

NIVELLIERMASSE

Produkteigenschaften:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C20-F5 nach DIN EN 13813

Anwendungsbereiche:

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten im Innenbereich. Für die Herstellung besonders dünnschichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bspw. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat). Auch für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet.

Geeignete Untergründe:

Zementestriche; Beton (mind. 3 Monate alt); Calciumsulfat- und Magnesiaestriche; alte Naturstein-, Terrazzo- und Keramikbeläge; beheizte Fußbodenkonstruktionen. Nur für den Innenbereich.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig, rissfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Vorhandene Estrichrisse sind vorab kraftschlüssig zu verharzen. Saugende Untergründe mit bauline Grundierung für saugende Untergründe grundieren; glatte und porengeschlossene Untergründe mit bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe grundieren. Wir empfehlen den Einsatz von Randdämmstreifen an aufgehenden Bauteilen, um Einspannungen der Spachtelmasse zu vermeiden.

Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken sein (Restfeuchte $\leq 2,0$ CM%). Unbeheizte Calciumsulfateestriche müssen einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,5$ CM-% aufweisen und ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden. Calciumsulfateestriche sollten hierbei mit einer speziellen Grundierung für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe grundiert werden. Gussasphaltestriche müssen ausreichend besandet sein. Beheizte Zement- und Calciumsulfateestriche müssen vor der Verlegung belegereif geheizt werden: Zementestriche $\leq 2,0$ CM-%, Calciumsulfateestriche $\leq 0,3$ CM-%. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter der jeweiligen bauline Produkte.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.



bauline

NIVELLIERMASSE

Verarbeitung:

- 1.) Entsprechende Wassermenge vorlegen und mit bauline Nivelliermasse intensiv und klumpenfrei anmischen.
- 2.) Fließspachtelmasse entsprechend anmischen, auf dem Boden ausgießen und mittels Rake oder Glättkelle gleichmäßig und zügig verteilen.
- 3.) Mit der Stachelwalze für blasenfreie Oberflächen entlüften und die frische Nivelliermasse vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Rührquirl, Rake, Glättkelle, Stachelwalze. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zu Fliesen-, Platten- und Bodenbelagsarbeiten:

Besonders dampfdichte Bodenbeläge wie z. B. PVC etc. sind frühestens nach Erreichung von 1,8 CM-% Restfeuchte aufzubringen. Für Holzbeläge, wie z. B. Parkett, gelten die Hinweise des BEB-Merkblattes 8.1 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

bauline Nivelliermasse enthält Zement. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. GISCODE ZP1. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



NIVELLIERMASSE

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit*	Ca. 30 - 40 Minuten
Mischungsverhältnis	5,3 - 5,8 l Wasser mit 25 kg bauline Nivelliermasse
Begehrbar*	Frühestens nach 2 - 3 Stunden bzw. Erhärtung des Mörtels. Lastverteilungsmaßnahmen vorsehen.
Belegbar*	Nach ca. 12 Stunden mit Keramik und Betonwerkstein bei 15 mm Schichtdicke; nach 24 Stunden mit Naturstein.
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044000843	bauline Nivelliermasse 25 kg

