



BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

Produktbeschreibung

bauline Bau- und Elektrikergips ist ein schnell härtender Baugips zur Verarbeitung von Hand für Montage- und Installationsarbeiten im gesamten Innenbereich, zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, zum Setzen von Innenputzprofilen, für Ausbesserungsarbeiten, zur Schlitzverspachtelung, zum Gießen von Hobbyformen u.v.m.

Produktvorteile

- Hohe Festigkeit
- Universelles Befestigen, Einsetzen, Füllen

Produkteigenschaften

- Baugips ohne Zusätze
- Schnell abbindend

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigungen jeder Art beseitigen. Verarbeitung von bauline Bau- und Elektrikergips nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

Verarbeitung

5 kg bauline Bau- und Elektrikergips in ca. 4 Liter sauberes Zugabewasser einstreuen, einsumpfen lassen und homogen anrühren. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Zu bearbeitende Untergründe oder Flächen vornäsen. 3 – 8 Minuten gießfähig bei Modellierarbeiten. Nachbehandlung, wie z. B. Bemalen, ist erst nach Austrocknung möglich. bauline Bau- und Elektrikergips erreicht erst nach vollständiger Austrocknung seinen hohen Weißgrad. Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Gefahrenbezeichnung	Nicht als gefährlich eingestuft nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Einstufung	Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Sicherheitshinweise	Siehe Produktsicherheitsdatenblatt





BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

Anwendungstechnische Daten	
Normung	DIN EN 13279-1 – A1
Verbrauch	Je nach Anwendungsbereich
Wasserbedarf	ca. 4 l je 5-kg
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten, je nach Anwendungsbereich
Brandverhalten	Baustoffklasse A1, nicht brennbar
Lagerung	6 Monate lagerfähig; ungeöffnete Originalgebinde trocken auf Palette lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme und Frost schützen. Geöffnete Gebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten

Besonders zu beachten

- Verpackung optimal entleeren und Wiederverwertung zuführen
- Werte können je nach Putzgrund, Umgebungstemperatur und Verarbeitungsbedingungen abweichen
- Alle Angaben in Verbindung mit den anerkannten Regeln der Bautechnik sowie in Verbindung mit der technischen Dokumentation unter www.baulinestyl.de
- Leistungserklärung und Produktsicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baulinestyl.de

