



## BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

### Produktbeschreibung

bauline Bau- und Elektrikergips ist ein schnell härtender Baugips zur Verarbeitung von Hand für Montage- und Installationsarbeiten im gesamten Innenbereich, zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, zum Setzen von Innenputzprofilen, für Ausbesserungsarbeiten, zur Schlitzverspachtelung, zum Gießen von Hobbyformen u.v.m.

### Produktvorteile

- Hohe Festigkeit
- Universelles Befestigen, Einsetzen, Füllen

### Produkteigenschaften

- Baugips ohne Zusätze
- Schnell abbindend

### Untergründe

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigungen jeder Art beseitigen. Verarbeitung von bauline Bau- und Elektrikergips nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

### Verarbeitung

25 kg bauline Bau- und Elektrikergips in ca. 20 Liter sauberes Zugabewasser einstreuen, einsumpfen lassen und homogen anrühren. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Zu bearbeitende Untergründe oder Flächen vor-nässen. 3 – 8 Minuten gießfähig bei Modellierarbeiten. Nachbehandlung, wie z. B. Bemalen, ist erst nach Austrocknung möglich. bauline Bau- und Elektrikergips erreicht erst nach vollständiger Austrocknung seinen hohen Weißgrad. Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Sicherheitshinweise

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gefahrenbezeichnung</b> | Nicht als gefährlich eingestuft nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| <b>Einstufung</b>          | Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008       |
| <b>Sicherheitshinweise</b> | Siehe Produktsicherheitsdatenblatt                                     |





## BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

**Anwendungstechnische Daten**

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normung</b>           | DIN EN 13279-1 – A1                                                                                                                                                                            |
| <b>Verbrauch</b>         | Je nach Anwendungsbereich                                                                                                                                                                      |
| <b>Wasserbedarf</b>      | ca. 4 l je 5-kg                                                                                                                                                                                |
| <b>Verarbeitungszeit</b> | ca. 20 Minuten, je nach Anwendungsbereich                                                                                                                                                      |
| <b>Brandverhalten</b>    | Baustoffklasse A1, nicht brennbar                                                                                                                                                              |
| <b>Lagerung</b>          | 6 Monate lagerfähig; ungeöffnete Originalgebinde trocken auf Palette lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme und Frost schützen.<br>Geöffnete Gebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten |

**Besonders zu beachten**

- Verpackung optimal entleeren und Wiederverwertung zuführen
- Werte können je nach Putzgrund, Umgebungstemperatur und Verarbeitungsbedingungen abweichen
- Alle Angaben in Verbindung mit den anerkannten Regeln der Bautechnik sowie in Verbindung mit der technischen Dokumentation unter [www.baulinestyl.de](http://www.baulinestyl.de)
- Leistungserklärung und Produktsicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baulinestyl.de](http://www.baulinestyl.de)

