



HAFTKLEBEBAND LDS GELB

bauline Haftklebeband LDS gelb ist für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen gemäß DIN 4108-7. Durch den Einsatz einer lösungsmittelfreien Acrylat Dispersion sind Verklebungen ab 5° C möglich. Bei korrekter Verwendung des Klebebandes bauline Haftklebeband LDS gelb wird die Dampfbremsfunktion auch im Überlappungsbereich hergestellt.

Verarbeitung: Das bauline Haftklebeband LDS gelb vom Trennpapier lösen und auf der Überlappung mittig fixieren. Stück für Stück die Überlappung mit dem bauline Haftklebeband LDS gelb verkleben. Durch Andrücken des Bandes auf dem Untergrund wird eine dauerhaft luftdichte Verbindung erstellt. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei, fettfrei sein und darf keine Klebstoffe abweisen.

Einsatzgebiete:

Handelsübliche Dampfbremsen; glattes Holz; harte Holzwerkstoffplatten; Gipsfaserplatten; Gipskartonplatten.

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

Produktspezifikation:

- Länge: 40m
- Breite 60mm
- Inhalt Karton 8 Rollen
- Inhalt Palette 54 Karton (432 Rollen)

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr.	bauline Haftklebeband LDS gelb
4070044005534	- 40m





HAFTKLEBEBAND LDS GELB

Anwendungstechnische Daten

Träger	Kraftpapier mit PE-Schutzbesichtigung
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebermenge	230 g/m ²
Abdeckung/Liner	Silikonpapier
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 ca. 35 N/25m
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

