



DAMPFBREMSFOLIE SD > 100M

bauline Dampfbremsfolie SD > 100m ist eine 3-lagige Dampfbremse, die alle Voraussetzungen für den professionellen Einsatz bei Steil- und Flachdächern erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt. Regenerate, die z. B. den sd-Wert reduzieren, finden hierbei keine Verwendung. Durch die spezielle Kombination von Material und Fertigungsmöglichkeiten ist mit der bauline Dampfbremsfolie sd > 100m eine neue Generation von PE-Dampfbremsfolien entstanden.

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr.	bauline Dampfbremsfolie sd > 100m
4070044005671	- 4x25m 3-lagig

Produktmerkmale

- B2 nach DIN 4102; E nach DIN EN 13501-1
- Sd-Wert > 100m
- Verarbeitungsfreundlich durch geringes Rollengewicht
- Handliches Format
- Hohe Reißfestigkeit
- Erfüllt die Vorgabe der DIN 18234

Lagerung

Ohne Einwirken von UV-Strahlung, da hierdurch die Eigenschaften des Materials dauerhaft beeinträchtigt werden könnten.

Produktspezifikation:

- Rollenbreite: 4 m
- Rollenlänge: 25 m
- Rolleninhalt 100 m²
- Inhalt Palette 50 Rollen (5.000 m²)

Hersteller:

Alujet GmbH, 82291 Mammendorf
Tel.: +49 8145 921200, Fax: +49 814 5921222

Stand: 13.01.2026



DAMPFBREMSFOLIE SD > 100M

Anwendungstechnische Daten

Brandklasse	E nach EN 13501-1 / EN 11925-2
Flächengewicht	ca. 117g/m ²
Heizwert	< 5.300 kJ/m ²
Sd-Wert	≥ 100m nach EN 12572 / EN 1931
Zugfestigkeit längs	≥ 155 N/mm ²
Zugfestigkeit quer	≥ 150 N/mm ²
Dehnung längs	≥ 600%
Dehnung quer	≥ 700%
Weiterreißkraft längs	≥ 110 N
Weiterreißkraft quer	≥ 110 N
Dart Drop	> 175 g
Farbe	Blau / Weiß

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

