

BAUFOLIE OPAK / TRANSLUZENT

EAN		
4070044005756	bauline PE-Baufolie 2x50m	50my transluzent
4070044005763	bauline PE-Baufolie 4x25m	100my transluzent
4070044005770	bauline PE-Baufolie 4x50m	100my transluzent
4070044005787	bauline PE-Baufolie 4x50m	120my transluzent
4070044005794	bauline PE-Baufolie 4x25m	150my transluzent
4070044005800	bauline PE-Baufolie 2x50m	200my transluzent
4070044005817	bauline PE-Baufolie 4x25m	200my transluzent
4070044005824	bauline PE-Baufolie 4x50m	200my transluzent
4070044005831	bauline PE-Baufolie 4x25m	300my transluzent
4070044005848	bauline PE-Baufolie 4x25m	400my transluzent
4070044021022	bauline PE-Baufolie 3x50m	100my transluzent
4070044021015	bauline PE-Baufolie 2x50m	100my transluzent
4070044005855	bauline PE-Baufolie 2x50m	UT120 30% transluzent
4070044005862	bauline PE-Baufolie 4x25m	UT200 35% transluzent
4070044005879	bauline PE-Baufolie 4x50m	UT200 35% transluzent
4070044005916	bauline Baufolie opak-bunt 4x25m	100my
4070044005923	bauline Baufolie opak-bunt 4x25m	200my
4070044005930	bauline Baufolie opak-bunt 4x25m	Typ 200 UT40%
4070044005947	bauline Baufolie opak-bunt 4x50m	Typ 200 UT40%

Kernprodukt		
Rohmaterial	LDPE (Polyethylen niederer Dichte)	
Dichte	Ca. 0,92 g/cm ³	
Reißfestigkeit (nach DIN EN 12310-2)	MD: ≥ 14 N/mm	CMD: ≥ 12 N/mm ²
Reißdehnung (nach DIN EN 12310-2)	MD: $\geq 220\%$	CMD: $\geq 250\%$
Elastizitätsmodul	Ca. 150 - 250 N/mm ²	
Schmelzpunkt	Ca. 110°C	
Temperaturbeständigkeit)	Ca. -40°C bis +80°C	





BAUFOLIE OPAK / TRANSLUZENT

REACH-Konformitätserklärung

bauline Noppenbahn enthält keine der auf der ECHA-Kandidatenliste aufgeführten „besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)“ in einer Konzentration über 0,1 %. Es besteht keine Registrierungspflicht, die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes ist nicht erforderlich.

Produktbeschreibung:

Unsere PE-Folien werden im Extrusionsverfahren hergestellt.

Bei der Verarbeitung kommen - je nach Produktqualität - Neuware und Regenerate zum Einsatz.

Polyethylen ist gut recyclingfähig und kann auch bei thermischer Verwertung als problemfrei betrachtet werden. Bei der Lagerung auf Deponien verhält sich Polyethylen grundwasserneutral.

Die Verkaufs- und Transportverpackungen der Hammerl GmbH sind über die Zentek Services GmbH & Co. KG unter TVP-06-233 lizenziert.

