



ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Produkteigenschaften:

- Flexibel
- Vliesgewebeschildert
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Bahnenförmige Abdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen. Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I. Verklebung mit bauline Super FlexmörtelS1, bauline Fliesen Flexkleber und bauline Flexmörtel schnell S1.

Geeignete Untergründe:

(Leicht-)Beton (mind. 3 Monate alt); Zement-, Calciumsulfat(fließ)-und Trockenestriche; Gussasphaltestriche (innen); alte, feste Fliesen- und Plattenbeläge; trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); Putze aus Putz- und Mauerbinder/ Zement/ Kalkzement und Gips; Hartschaumplatten; beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig, rissfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen und gemäß den Regeln der Technik vorbereitet sein.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte für die Untergrundvorbereitung und Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn beachten.

Verarbeitung:

1.) Zugeschnittenes bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit einem im System geprüften Produkt zur Verklebung und einer Zahnkelle (3 mm oder 4 mm Zahnung) auf den vorbereiteten Untergrund aufkämmen und ca. 10 mm breiter als die Bahnenbreite auftragen.

2.) Die Bahn in die frische Kleberschicht einlegen und andrücken, sodass der frische Kleberschicht einlegen und andrücken und mit einer Glättkelle oder einem Malerrollenbügel von der Bahnenmitte nach außen hin glätten und Lufteinschlüsse vermeiden. Die Bahnen werden im Stoßbereich stumpf stoßend verklebt und mit bauline Dichtbändern und einem im System geprüften Dichtkleber wasserdicht überklebt. In Eckbereichen kann die Bahn über das Eck hinaus fortgeführt oder im Eckbereich gestoßen und mit bauline Dichtbändern überarbeitet werden.





ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

3.) Für Anschluss -und Bewegungsfugen das bauline Dichtband 120 schlaufenförmig in die Fugen einlegen und beidseitig der Fuge vollflächig und wasserdicht mit einem im System geprüften Dichtkleber verkleben. Im Bereich von Ecksituationen mit entsprechenden bauline Dichtbandoecken überarbeiten. Randbereiche der bauline Formteile sind dabei zu überarbeiten.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung mit Verbundabdichtungen und Formteilen:

Den Dichtkleber immer 10 mm breiter als das Formteil auftragen. Überlappungen zweier Formteile müssen mind. 450 mm betragen. Die Verklebung der Formteile erfolgt vollflächig, hohlraumfrei und ohne Lufteinschlüsse. Im System geprüfte bauline Produkte finden Sie unter dem Punkt „Prüfzeugnisse“.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte beachten.

Prüfzeugnisse:

PG-AIV-B

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit:

Dichtbänder: bauline Dichtband 120

Dichtecken: bauline Dichtbandoecke innen/außen

Dichtmanschetten: bauline Dichtmanschette Wand, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Stoßverklebung: Sopro Racofix® WB 588

Fliesen- und Bahnenkleber: bauline Super Flexmörtel S1, bauline Fliesen Flexkleber, bauline Flexmörtel schnell S1 und weiteren bauline Komponenten.

Werkzeuge:

Schere, Trapezmesser, Zahnkelle, Glättkelle, Malerrollenbügel, Kelle, Kleberspachtel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht vorhanden.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!



ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	1 - 1,05 m ² je m ²
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Dicke	Ca. 0,4 mm
Maße	Ca. 30 m x 100 cm
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde unbegrenzt lagerfähig.

Artikel

4070044005909	bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 30 m
4070044016691	bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 10 m

