

bauline

SCHNELLESTRICH

Produkteigenschaften:

- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C40-F6-A9 nach DIN EN 13813

Anwendungsbereiche:

Für Böden im Innen- und Außenbereich. Für den Einsatz als Verbund--oder Heizestrich, schwimmende oder Heizestrich, schwimmende Estriche sowie Estriche auf Trennlage (nach DIN 18650).

Geeignete Untergründe:

Beton, Dämmstoffe.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Bei schwimmenden Estrichen ist im Falle einer Feuchtigkeitseinwirkung aus angrenzenden Bauteilen eine Abdichtung und die Anbringung von Randdämmstreifen an aufgehenden Bauteilen erforderlich. Für den Einsatz als Verbundestrich Untergrund ggf. mechanisch aufräumen, absaugen, vornässen und mit bauline Grundierung für saugende Untergründe oder bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe grundieren.

Wichtiger Hinweis:

Estrichkonstruktionen sind starken Belastungen ausgesetzt und müssen deshalb besonders sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Bitte beachten Sie deshalb das Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. BEB: „Hinweise für den Auftraggeber für die Zeit nach der Verlegung von Zementestrichen auf Trenn- und/oder Dämmschichten“. Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Entsprechende Wassermenge vorlegen und mit bauline Schnellestrich intensiv und klumpenfrei zu einer erdfeuchten, plastischen Masse anmischen. Nicht zu dünn anmischen.
- 2.) Den Estrich zügig auf dem Boden auftragen, verteilen und glätten.
- 3.) Nur so viel Fläche anlegen, die innerhalb der Verarbeitungszeit fertiggestellt werden kann.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!



SCHNELLESTRICH

Werkzeuge:

Estrichmischmaschine, Estrichfördermaschine, Kelle, Spachtel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zu Fliesen-, Platten- und Bodenbelagsarbeiten:

Besonders dampfdichte Bodenbeläge wie z. B. PVC etc. sind frühestens nach Erreichung von 1,8 CM-% Restfeuchte aufzubringen. Für Holzbeläge, wie z. B. Parkett, gelten die Hinweise des BEB-Merkblattes 8.1 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“.

Hinweise für die Verwendung als Heizestrich:

Als Heizestrich für Vorlauftemperaturen bis max. +55 °C geeignet. Eine anschließende Belegung erfordert das normativ vorgeschriebene Funktionsheizen wie bei herkömmlichen Zementestrichen:

- 1.) Aufheizphase frühestens 3 Tage nach Estricheinbau beginnen
- 2.) Vorlauftemperatur von +25 °C ist 3 Tage in der ersten Aufheizphase zu halten
- 3.) Anschließend die maximale Vorlauftemperatur einstellen und für 4 Tage halten und danach wieder auf die Verlegetemperatur absenken

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Enthält Zement. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. GISCODE ZP1. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



SCHNELLESTRICH

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 18 - 20 kg/m ² je cm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit*	Ca. 3 - 4 Stunden
Mischungsverhältnis	1,5 - 1,8 l Wasser mit 25 kg bauline Schnellestrich
Begehrbar*	Frühestens nach 12 Stunden bzw. Erhärtung des Mörtels. Lastverteilungsmaßnahmen vorsehen.
Belegbar*	Nach ca. 24 Stunden mit Keramik; nach 48 Stunden mit Natur- und Kunststeinplatten
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044006180	bauline Schnellestrich 25 kg

