

bauline

ZEMENTMÖRTEL 25 KG

Anwendung:

bauline Zementmörtel ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß EN 998-2 zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk, insbesondere von schwach saugenden Steinen. Für Innen- und Außenwände.

Vorbereitung:

Zu trockene und nasse Mauersteine können eine schlechte Haftung zur Folge haben. Zu trockene, stark saugende Mauersteine sollten mindestens 24 Stunden vor Verarbeitung angefeuchtet werden. Harte Mauersteine sind vor Regen zu schützen und trocken zu verarbeiten

Verarbeitung:

bauline Zementmörtel 25 kg Sack mit 3,1 Liter sauberem Leitungswasser mischen, bis ein plastischer, homogener Mauermörtel entsteht. Die Mischzeit hängt von der Mischmethode ab. Steine im angefrorenen Zustand nicht verarbeiten

Nachbehandlung:

- Die Mauerarbeit ist von Anfang an vor Einwirkungen von Platzregen oder sonstigen Nässebelastungen wie z. B. das Eindringen von Regenwasser in die Hohlmauer zu schützen. Die Regenwasserableitung sollte frühzeitig eingebaut werden. Ggf. sollten Abdeckprofile und Abdeckmittel verwendet werden.
- Bei Bedarf ist der bauline Zementmörtel durch regelmäßiges Anfeuchten gegen zu schnelles Austrocknen zu schützen (das Wasser vernebeln, damit es absorbiert und der Zement nicht ausgespült wird).
- Schützen Sie die Mauerarbeit vor Frost, bis sie eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.



bauline

ZEMENTMÖRTEL 25 KG

Technische Daten:

Mörteltyp Mauermörtel: M10 (G)

Max Körnung: 4 mm

Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Bindemittel: Zement

Verarbeitungstemperatur: $\geq + 5^\circ$ bis $+ 25^\circ \text{C}$

Anmachwasser: 3,1 l/25 kg

Ergiebigkeit: 15 l/25 kg

Lagerung und Haltbarkeit:

Säcke trocken, auf Holzpaletten und in geschlossener Originalverpackung lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation:

bauline Zementmörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KQM - Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

