

bauline

BETONMÖRTEL 25KG

Anwendung:

bauline Betonmörtel ist ein hydraulisch erhärtender Trockenbeton gemäß EN 206, NEN 8005 und für Estrich gemäß EN 13813. Dieser Mörtel ist geeignet zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich.

Vorbereitung:

- Vor allem bei der Verlegung von Fußböden, aber auch sonst, ist dafür zu sorgen, dass der Untergrund frei von Staub, Öl, Fett oder sonstigen Verschmutzungen ist, die die Haftung beeinträchtigen können.
- Es ist mit Haftbrückenmörtel oder einem Zementbreieine Schlammschicht anzubringen.
- Bei der Herstellung von Fundamenten ist Plastikfolie zu benutzen, um zu verhindern, dass das Anmachwasser dem Betonmörtel zu schnell entzogen wird.

Verarbeitung:

bauline Betonmörtel in sauberes Leitungswasser einstreuen und mechanisch zu einem knollenfreien Mörtel anmischen.

Technische Daten:

Technische Daten Beton: Mörteltyp: C25/30

Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Expositionsklassen: XC0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1

Konsistenzbereich: S3/F3

Technische Daten Estrich:

Mörteltyp: C30/F5

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Schichtdicke: mind. 25 mm

Nachbehandlung:

Der frische Beton ist gegen zu schnelles Austrocknen zu schützen, indem er mit Plastikfolie abgedeckt die Betonfläche regelmäßig angefeuchtet oder ein Nachbehandlungsmittel eingesetzt wird. Im Falle von zu niedrigen Temperaturen ist der Beton vor Frost zu schützen, bis er eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.



bauline

BETONMÖRTEL 25KG

Lagerung und Haltbarkeit:

Säcke trocken, auf Holzpaletten und in geschlossener Originalverpackung lagern.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation:

bauline Betonmörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KOMO-Qualitätserklärung 705/715*-M

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

Anwendungstechnische Daten	
Mörteltyp	CT-C25-F5
Max. Körnung	8mm
Verarbeitungszeit	Ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemp.	+5° bis + 25°C
Anmachwasser	Beton ca. 2,3 Liter / 25kg Estrich ca. 2,0 Liter / 25kg
Ergiebigkeit	Ca. 12,5 Liter / 25kg
Bindemittel	Zement

