

bauline

PUTZ- UND MAUERMÖRTEL 25KG

Anwendung:

bauline Putz- und Mauermörtel ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß EN 998-2 und EN 998-1. Dieser Mörtel ist geeignet zum Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk sowie zur Herstellung von Unter- / Berputzen im Innen und Außenbereich. Nicht zulässig als Kellerwand- Außenputz und Außensockelputz.

Vorbereitung:

zu trockene und nasse Mauersteine können eine schlechte Haftung zur Folge haben. Zu trockene, stark saugende Mauersteine sollten mindestens 24 Stunden vor Verarbeitung angefeuchtet werden. Harte Mauersteine sind vor Regen zu schützen und trocken zu vermauern.

Verarbeitung:

bauline Putz- und Mauermörtel in sauberes Leitungswasser einstreuen und mechanisch zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Die Mischzeit hängt von der Mischmethode ab. Steine im angefrorenen Zustand nicht verarbeiten.

Nachbehandlung:

- Die Mauerarbeit ist von Anfang an vor Einwirkungen von Platzregen oder sonstigen Nässebelastungen wie z. B. das Eindringen von Regenwasser in die Hohlmauer zu schützen. Die Regenwasserableitung sollte frühzeitig eingebaut werden. Ggf. sollten Abdeckprofile und Abdeckmittel verwendet werden.
- Bei Bedarf ist der Mauermörtel durch regelmäßiges Anfeuchten gegen zu schnelles Austrocknen zu schützen (das Wasser vernebeln, damit es absorbiert und der Zement nicht ausgespült wird).
- Schützen Sie die Mauerarbeit vor Frost, bis sie eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.



bauline

PUTZ- UND MAUERMÖRTEL 25KG

Technische Daten:

Mörteltyp Mauermörtel: M5 (G)

Mörteltyp Putzmörtel: CSIII-W0 (GP)

Bindemittel: Zement und Kalk

Max. Körnung: 4 mm

Verarbeitungszeit: ca. 2 h

Verarbeitungstemperatur: $\geq + 5^{\circ}$ bis $+ 25^{\circ}\text{C}$

Anmachwasser: 3,1 l/25 kg

Ergiebigkeit: 15 l/25 kg

Lagerung und Haltbarkeit:

Säcke trocken, auf Holzpaletten und in geschlossener Originalverpackung lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation:

bauline Putz- und Mauermörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KIM-Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

