



FEINESTRICHMÖRTEL SCHNELL 25KG

Produktkurzbeschreibung

bauline Feinestrichmörtel Schnell ist ein industriell hergestellter zementärer Trockenmörtel mit sehr schneller Aushärtung gemäß EN 13813 für ‚Estrichmörtel und Estriche‘. Dieser Mörtel eignet sich u.a. zur Herstellung von Schnell nutzbarer Böden innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

- Super stark und geeignet für den Dauernassbereich.
- Für Schichtdicken von 3 bis 8 cm.
- Schwimmender Estrich von mindestens 5 cm.
- Für die Sanierung von Projekten mit hohem Zeitdrucke.
- Geeignet für Fußbodenheizung

Eigenschaften (bei + 20° C - 65% RH)

- Bearbeitbarkeit: Erdfeucht.
- Begehbar nach etwa 3 Stunden.
- Belegreif mit keramischen Belägen nach etwa 4 Stunden.
- Belegreif mit sonstigen Bodenbelägen nach etwa 48 Stunden.

Untergrund

Den Trägerboden vorher auf mögliche Risse überprüfen. Weniger stabile und sich lösende Schichten wie auch Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw. entfernen. Extrem geschlossene und/oder glatte berflächen, Zementhaut und nicht tragfähige Schichten entfernen bzw. aufrauen. Den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung vorbe-handeln.

Verarbeitung

bauline Feinestrichmörtel Schnell mechanisch zu einer homogenen klümpchenfreien Masse verrühren. Den Mörtel auf dem (vor-behandelten) Untergrund auftragen, verteilen, aufhöhen, verdichten und eventuell glätten





FEINESTRICHMÖRTEL SCHNELL 25KG

Nachbehandlung

Ein zu schnelles Austrocknen sollte vermieden werden, indem man die Oberfläche mit Wasser benebelt, mit einer Folie zudeckt oder Curing-Compound verwendet.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und auf Holzpaletten in geschlossener Originalverpackung lagern. Polyäthylen Säcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf Sackseite.

Zusatzinformation

Das Sicherheitsdatenblatt und die CE-Leistungserklärung (DoP) können von Remix Droge Mortel BV angefordert, von der Website www.remix.nl heruntergeladen werden oder scannen sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluss. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.





FEINESTRICHMÖRTEL SCHNELL 25KG

Anwendungstechnische Daten	
Mörteltyp	CT-C30-F5
Bindemittel	Zement
Max. Körnung	6 mm
Anmachwasser	2,3 bis 2,5l / 25kg
Ergiebigkeit	12,5l erdfeuchter Mörtel / 25kg
Min. Schichtdicke	30mm, schwimmende
	Estriche 50mm
Verarbeitungstemp.	+5° bis + 25°C
Verarbeitungszeit	Ca. 45-60 Minuten (abhängig Vor der Temperatur)
Verbrauch	Ca. 2kg Trockenmörtel pro m ² 2kg
	Pro mm Schichtstärke

Zusatzinformation:

bauline Feinestrichmörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit K¹ M² - Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

