

bauline

FLIEßESTRICH SCHNELL 25KG

Produktkurzbeschreibung

bauline Fließestrich Schnell ist ein industriell hergestellter zementärer Trockenmörtel gemäß EN 13813 für 'Estrichmörtel und Estriche'. Dieser gießbare und schnell aushärtende Mörtel eignet sich zur Herstellung von Estrichen auf mineralischen Untergründen in - je nach Untergrund - Schichtstärken von 3 bis 10 cm.

Nicht als Enddeckschicht geeignet. Schnelle Aushärtung. Begehrbar nach 4-6 Stunden, belegreif mit keramischen Belägen nach 1-2 Tagen (abhängig von Temperatur und Schichtstärke) und belegreif mit sonstigen Bodenbelägen nach 3 Tagen. Geeignet für Fußbodenheizung.

Verbrauch

2,1 kg Trockenmörtel pro m² (pro mm Schichtstärke).

Untergrund (Haftfestigkeit)

- Den Trägerboden vorher auf mögliche Risse überprüfen.
- Weniger stabile und sich lösende Schichten wie auch Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw. entfernen.
- Extrem geschlossene und/oder glatte Oberflächen, Zementhaut und nicht tragfähige Schichten entfernen bzw. aufrauen.
- Verwenden Sie immer, je nach Art des Untergrundes, eine Universalgrundierung (saugender Untergrund) oder eine Schnellgrundierung (glatter, nicht saugender Untergrund) für eine gute Haftfestigkeit auf dem Untergrund. Eine Grundierung verhindert auch die Wasserentnahme aus dem Mörtel, reduziert Luftblasen und bindet die Staubpartikel, die sich noch auf dem Untergrund befinden. Grundierung auftragen und trocknen lassen, bis ein Film (transparenter Glanz) auftritt. Verhindern Sie Wasserlachen oder entfernen Sie diese, bevor Sie den Mörtel auftragen.
- Bringen Sie an Wandverbindungen, Säulen, Durchdringungen usw. Randdämmstreifen an, um Ablagerungen zu absorbieren.
- Bei Anwendung in feuchten Räumen (Badezimmer, usw.) Remix Kimcoating immer als wasserdichte elastische Membran in Kombination mit Randdämmstreifen und Beschlägen für die (Innen- und Außen-) Ecken und Durchführungen gebrauchen.
- Stellen Sie sicher, dass die Nähte usw. abgedichtet sind, so dass kein Mörtel austreten kann.

Verarbeitung:

- bauline Fließestrich mit etwa 3,75-4,0 Liter/25 kg sauberem Leitungswasser in einem hohen Kübel zu einem homogenen flüssigen Mörtel mischen.
- Die Mischzeit hängt von der Mischmethode ab. Hierfür wird der Gebrauch eines kraftvollen Mörtelmixers mit Rührspindel empfohlen.



bau//ne

FLIEßESTRICH SCHNELL 25KG

- Schließen Sie Fenster und Türen und verhindern Sie Zugluft sowie direkte Sonneneinstrahlung auf den Boden, damit der Mörtel nicht zu schnell austrocknet.
- Arbeiten Sie mit mehreren Personen auf größeren Flächen.
- Beginnen Sie in der äußersten Ecke und arbeiten Sie Richtung Ausgang. Gießen Sie den Mörtel gleichmäßig auf den (vorbehandelten) Untergrund bis zur gewünschten Schichtdicke.
- Ziehen Sie den Boden mit einem Schwimmer ab, bis er flach ist. Indem der Boden in Bewegung gesetzt wird, entsteht ein flaches Resultat. Ziehen Sie den Boden sowohl in der Länge als auch in der Breite ab (kreuzweise). Verarbeiten Sie den Fließestrich in einem Stück.

Nachbehandlung

Nach Anziehen des Mörtels den Raum ventilieren. Je nach Schichtdicke, Temperatur und Trocknungsbedingungen kann der Boden nach 4-6 Stunden betreten, nach 24-48 Stunden gefliest und nach ca. 72 Stunden fertiggestellt oder abgedeckt werden. Bei kritischen Beschichtungen wie PVC usw. immer zuerst die Oberfläche schleifen.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und auf Holzpaletten in geschlossener Originalverpackung lagern. Polyäthylen Säcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf Sackseite.

Zusatzinformation

Das Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung kann bei Remix Droge Mortel angefordert werden oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.remix.nl. Siehe auch entsprechender QR-Code auf Sack.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN-Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluss. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen.



FLIEßESTRICH SCHNELL 25KG

Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Anwendungstechnische Daten	
Mörteltyp	CT-C25-F5
Druckfestigkeit	> 25 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	> 5 N/mm ²
Fließrate	260-300mm (Haegerman Kegel)
Schwindung	<0.04% (unter Laborbedingungen)
Bindemittel	Zement
Max. Körnung	4mm
Anmachwasser	Ca. 3,75-4,0 Liter / 25kg
Ergiebigkeit	Ca. 12 Liter / 25kg
Verbrauch	2,1kgTrockenmörtel pro m ² und mm Schichtdicke
Verarbeitungstemp.	+5° bis + 25°C
Verarbeitungszeit	Ca. 45-60 Minuten (abhängig von der Temperatur)
Schichtstärken	min. 3cm, max 10cm

Zusatzinformation:

bauline Fließestrich unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KOMO-Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

