

bauline

PUTZ – MAUERMÖRTEL 30KG

Produktkurzbeschreibung

bauline Putz- und Mauermörtel ist ein nach DIN EN 998-1 und DIN EN 998-2 werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

Zusammensetzung: Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung.

Anwendungsbereich

bauline Putz- und Mauermörtel kann zum Mauern, zum Verlegen von Natur- und Kunststeinplatten im Innenbereich sowie für Reparaturen und Beiputzarbeiten (nur Kleinflächen, nicht auf wärmedämmende Steine) verwendet werden.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung / Montage

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Mauern:

- Die Steine sind anzufeuchten.
- Die Lagerfuge sollte ca. 12 mm und die Stoßfuge ca. 10 mm dick sein.

Putzen:

- Das Mauerwerk muss der DIN 1053, der Beton der DIN 1045 entsprechen.
- Die Unebenheiten des Putzgrundes müssen innerhalb der zulässigen Toleranz der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ liegen.
- Gegebenenfalls sind Bedenken geltend zu machen und es ist für Abhilfe zu sorgen.
- Alle Untergründe mit dem gleichen Material rau vorspritzen
- Nach dem Anwerfen des Mörtels den Putz lattenrecht und nestfrei abziehen.
- Nach dem Anziehen die Putzoberfläche abreiben oder abfilzen.

Materialverbrauch

Mauerwerk: ca. 1,0 m² / 30 kg bei 10 mm Dicke: ca. 1,9 m² / 30kg



bauline

PUTZ – MAUERMÖRTEL 30KG

Allgemeine Hinweise

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Besondere Hinweise

bauline Putz- und Mauermörtel ist nicht geeignet für empfindliche Natursteine, wie z.B. Juramarmor. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern.

Lagerung

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung auf Paletten ist das Material bis zu 1 Jahr nach Herstellungsdatum lagerfähig.

Logistik

30 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,260 t/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Ge-setze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Anwendungstechnische Daten

Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102

Druckfestigkeit $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

Empfohlener Auftrag 10 -12 mm

Festigkeitsklasse CS II, M 2,5

Fertigmörtelrohddichte $< 1.700 \text{ kg/m}^3$

Mörtelgruppe P II, MG II

Wasserbedarf Ca. 5,0 l / 30 kg

