



SCHNELLBETONMÖRTEL 30KG

Produktkurzbeschreibung

bauline Schnellbetonmörtel ist ein vielseitig einsetzbarer, nicht DIN-relevanter Beton, bei dem das Anmischen entfällt

Anwendungsbereich

bauline Schnellbetonmörtel eignet sich z.B. zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Verkehrsschildern etc.

Produktvorteile

- Betonieren ohne Abfall
- Keine aufwändige Reinigung von Betonmischern, Eimern oder Kübeln
- ganz einfach: schütten... gießen... fertig!

Verarbeitung / Montage

Je nach späterer Belastung den Durchmesser der Grube 10-25cm größer wählen als das einzubetonierende Teil. Wandung und Boden der Grube großzügig mit Wasser befeuchten. Nach dem Einsetzen und Fixieren des Bauteils in der Grube mit bauline Schnellbetonmörtel in Lagen auffüllen. Die Trockenmasse schichtweise langsam und gleichmäßig mit Wasser begießen. Pro Sack bauline Schnellbetonmörtel ca. 5 l Wasser. Nach einer weiteren Schicht das Trockenmaterial mit Wasser begießen. Zum Abschluss Betonoberfläche mit der Kelle glattstreichen. Der Mörtel muss in frischem Zustand während der ersten zwei Tage vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden. Dies kann durch Abdecken oder Aufsprühen von Nachbehandlungsmitteln erreicht werden.

Besondere Hinweise

Beton reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, 6 Monate lagerfähig. Logistik 30 kg/Sack, 42 Sack/Pal.

Logistik

30 kg/ Sack, 42 Sack/PAL





SCHNELLBETONMÖRTEL 30KG

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Anwendungstechnische Daten	
Anwendung aussen	Ja
Anwendung innen	Ja
Ergiebigkeit	17 l / 30kg
Frostbeständigkeit	Ja
Körnung	0-8mm
Teilbelastbar	Nach 15 Minuten
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C
Vollbelastbar	Nach 24 Std.
Wasserbedarf	Ca. 5 l / 30 kg

