



LAMINAT VEGA TREND

Technisches Datenblatt

1. Produktbeschreibung

1.1. Dielenformat	1380 x 193 x 8 mm
1.2. Verpackung	8 Dielen pro Paket = 2,131 m ²
1.3. Aufbau	
1. Oberfläche	Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund,
2. Dekor	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
3. Mittellage	Hochverdichtete Holzfaserplatte, HDF Hergestellt nach dem Trockenverfahren
4. Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
1.4. Verlegung	Mechanisches Verriegelungssystem – Neues innovatives Clic-System, 50% Zeitersparnis schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung
1.5. Klassifizierung	ISO 10874 Klasse 23: Wohnen: Starke Beanspruchung Klasse 32: Gewerblich: Mittlere Beanspruchung EN 14041 CE – Kennzeichnung
1.6. Brandverhalten	EN 13501 C fl – s1 (schwerentflammbar ~ B1)
1.7. Emissionsverhalten	E1 garantiert unter 0,05 ppm
1.8. Gleitverhalten	technische Klasse DS
1.9. Fußbodenheizung	Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m ² * K)/W]



LAMINAT VEGA TREND

Technisches Datenblatt

Merkmal	Anforderung	Einheit	Testmethode
1 Probennahme			EN 13329
2 Dicke	8	mm	EN 13329
3 Beanspruchungsklasse	21-32		EN 13329
4 Beständigkeit gegen Abrieb	AC4		EN 13329
5 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC2		EN 13329
6 Dickenquellung	< 18	%	EN 13329 Anhang G
7 Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)		EN 438
8 Querzugfestigkeit	>1,2	N/mm ²	EN 319
9 Abhebefestigkeit	> 1,5	N/mm ²	EN 311
10 Verhalten gegenüber Zigaretteglut	≥ Grad 4		EN 424
11 Breite der Deckschicht	± 0,1	mm	EN 13329
12 Länge der Deckschicht	± 0,3	mm	EN 13329
13 Rechtwinkligkeit	max. 0,2	mm	EN 13329
14 Kantengeradheit	< 0,3	mm/m	EN 13329
15 Höhenunterschiede	max. 0,15	mm	EN 13329
16 Fugenöffnungen	max. 0,2	Mm	EN 13329
17 Formaldehyd	< 0,05	ppm	EN 717-1

