



PARKETT RANA EICHE OSLO

Technisches Datenblatt

MATERIAL/ AUFBAU

Parkettaufbau:	Dreischichtige Holzdiele: Nutzschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz
Optik der Oberfläche	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Various Klasse
Oberflächenbehandlung:	2 x Ölbeschichtungen oxidativ Naturöl, wohnfertig endgeölt
Verbindungssystem:	Verriegelungssystem 5Gs System, Einlage Stirnseite – sperrholz (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)

CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT

Charakteristik der Nutzschicht: Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Die Holzstruktur wird durch Bürsten verstärkt. 4-seitige Microfase. Farbe - natürliche Eiche

Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes.	Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)
---	---

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489	
Abmessung der einzelnen Holzdiele (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdiele $\leq 0,2$ mm
Länge: 1092	$\pm 0,1$ %
Breite: 180	$\pm 0,2$ mm
DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM 13647 GEMESSEN	
Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	9,0 mm
Gegenzug:	2,5 mm





PARKETT RANA EICHE OSLO

Technisches Datenblatt

VERPACKUNG	
Anzahl der Dielen pro Packung	7 Stück á 1092 mm oder 6 Stück á 1092 + 2 Stück á 1064 mm
Verpackung:	1,370 m ² /Pak, 40 Pak/Palette = 54,800 m ²
PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE	
Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489:	7% +/- 2%
Verlegung auf der Fußbodenheizung	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der je- der Produktpackung beiliegenden Montageanlei- tung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*	
Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN- EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)
Klassifikation der Sortierung	Various Klasse, natürliche bis lebhaftes Farb- und Strukturunterschiede
Gesunde Äste	Mit einem Durchmesser bis zu 10 mm
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Zulässig ohne Begrenzung
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge bis zu 600 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig

*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Hersteller:
Holz Richter GmbH, 51789 Lindlar
Tel.: +49 2266 4735502, Fax: +49 226 6473511500

Stand: 10.11.2025

