



# PARKETT RANA BERNSTEINEICHE LIMA

## Technisches Datenblatt

### MATERIAL/ AUFBAU

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Parkettaufbau:         | Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus Sperrholz (Mahagoni/Shorea Mix) |
| Optik der Oberfläche   | Landhausdiele                                                         |
| Oberflächenbehandlung: | naturgeölt                                                            |
| Verbindungssystem:     | Drop Down                                                             |

### CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT

Charakteristik der Nutzschicht: Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch natürliche Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach.  
Nutzschicht: gebürstet, gefast

Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes: Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa  
Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)

| ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung der einzelnen Holzdiele (mm)                                                 | Toleranzwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stärke: 14                                                                             | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Länge: 2200                                                                            | Durch die Eigenschaft dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es die Verlegung und Optik nicht negativ beeinträchtigt.<br>Mögliche Toleranzwerte pro Packung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Diele kann bis -20 mm in der Länge abweichen</li><li>• Zwei Dielen können -10 mm in der Länge abweichen</li></ul> |
| Breite: 260                                                                            | +/- 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM 13647 GEMESSEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nutzschicht:                                                                           | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





# PARKETT RANA BERNSTEINEICHE LIMA

## Technisches Datenblatt

| VERPACKUNG                                                                    |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Dielen pro Packung                                                 | 4 Stück á 2200 mm                                                                                                                                      |
| Verpackung:                                                                   | 2,288 m <sup>2</sup> /Pak, 33 Pak/Palette = 75,504 m <sup>2</sup>                                                                                      |
| PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE                           |                                                                                                                                                        |
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489:                           | 7% +/- 2%                                                                                                                                              |
| Verlegung auf der Fußbodenheizung                                             | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasserfußbodenheizung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 27°C auf der Oberfläche nicht überschreiten |
| BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*                                                 |                                                                                                                                                        |
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe) | Freie Klasse, Werkssortierung                                                                                                                          |
| Klassifikation der Sortierung                                                 | Rustikal, ausgesuchte Farb- und Strukturunterschiede                                                                                                   |
| Gesunde Äste                                                                  | Zulässig ohne Begrenzung                                                                                                                               |
| Schwarze Äste, gespachtelt                                                    | Zulässig                                                                                                                                               |
| Astlöcher, gespachtelt                                                        | Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm                                                                                                                     |
| Rindeneinwüchse                                                               | Zulässig                                                                                                                                               |
| Färbung der Nutzschicht                                                       | Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal                                                                                                        |
| Faserverlauf der Nutzschicht                                                  | frei                                                                                                                                                   |
| Splint (nur bei Eiche)                                                        | Zulässig                                                                                                                                               |
| Markstrahlen (nur bei Eiche)                                                  | Zulässig ohne Begrenzung                                                                                                                               |
| Gespachtelte Risse                                                            | Zulässig                                                                                                                                               |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)                               | Nicht zulässig                                                                                                                                         |

\*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

### Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

