

bauline

KLASSIK+

Technisches Datenblatt DIN EN 13859-1/2:2010					CE
Kenncode Product	bauline KLASSIK+ (Head J 150 Plus)		Artikel Article		66823
Eigenschaften Properties	Einheit Unit	Mittelwert Average	Toleranz Tolerance Min Max		Norm Standard
Flächengewicht Mass per unit area	g / m²	150	140	160	EN 1849-2
Dicke Thickness	mm	0,7	0,6	0,8	EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour transmission	m	0,02	0,01	0,09	EN ISO 12572
Reißkraft längs Tensile strength MD	N / 50 mm	300	265	335	EN 12311-1
Reißkraft quer Tensile strength CD		225	200	250	
Dehnung längs Elongation MD	%	60	40	80	EN 12311-1
Dehnung quer Elongation CD		70	50	90	
Weiterreißwiderstand längs Resistance to tearing MD	N	210	190	230	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer Resistance to tearing CD		280	250	310	
Länge Length	m	50			EN 1848-2
Breite Width	m	1,50			EN 1848-2
Gradheit Graduity	< 30 mm / 10 m	bestanden / passed			EN 1848-2
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperature	°C	-40 °C			EN 1109



Gefahrstoffe Hazardous Substances		keine / none	EU 1907:2006
Maßhaltigkeit längs / quer Dimensional stability MD / CD	%	< 1	DIN EN 1107-2:2001
Luftdurchlässigkeit Air permeability	m ³ / (h x m ²)	< 0,01	DIN EN 12114:2000
Brandverhalten Reaction to fire	Klasse / Class	E	EN 13501-1
Widerstand ggn. Wasser- durchgang Resistance to water penetration	Klasse / Class	W1	EN 1928 Meth. A
Wasserdichtheit der Nähte Resistance to water penetration of seams		bestanden / passed	EN 1928 Meth. A Anh. F
Nach künstlicher Alterung After artificial ageing	°C	80	EN 1297 / 1296
Widerstand ggn. Wasser- durchgang Resistance to water penetration	Klasse / Class	W1	EN 1928 Meth. A
Reißkraft längs Tensile strength MD	N / 5 cm	> 65% des Ausgangswerts / of initial value	EN 12311-1
Reißkraft quer Tensile strength CD		> 65% des Ausgangswerts / of initial value	
Dehnung längs Elongation MD	%	> 65% des Ausgangswerts / of initial value	EN 12311-1
Dehnung quer Elongation CD		> 65% des Ausgangswerts / of initial value	



Sonstige Eigenschaften Other characteristics	
Schlagregentest TU Berlin Driving rain test	bestanden / passed
Klassifizierung laut PDB des ZVDH Classification ZVDH	USB / UDB
Behelfsdeckung Temporary roofing	4 Wochen mit freigegebener Klebetechnik Weeks with approved adhesive technology
Freibewitterungszeit Outdoor exposure time	12 Wochen in mitteleuropäischem Klima Weeks in central european climate
Temperaturbeständigkeit Temperature stability	-40 °C / 100 °C
Zubehör Accessoires	verfügbar / available
Ausgabedatum Issue date	28.04.2026
Version	2.1

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr. 4070044014802



Allgemeine Information General Information

Unterspann- und Unterdeckbahnen sind trocken, vor UV-Strahlung geschützt, frostfrei und nicht über +40°C zu lagern. Die Lagerzeit von Produkten mit Selbstklebeausrüstung (TOP-SK) ist auf 12 Monate zu beschränken. Bei der Verwendung von Selbstklebestreifen muss sichergestellt sein, dass die Streifen übereinander positioniert sind. Bei abweichender Überlappungsbreite muss zusätzliches geeignetes Klebeband verwendet werden, da hier keine ausreichende Verklebung garantiert werden kann. Frost, Feuchtigkeit und Schmutz sind zu vermeiden, da die Klebeeigenschaften negativ beeinflusst werden.

Underlayment and sarking membranes must be stored in a dry place, protected from UV radiation, frost-free and not above +40°C. The storage time of products with self-adhesive finish (TOP-SK) must be limited to 12 months. When using self-adhesive strips, it must be ensured that the strips are positioned one above the other. If the overlap width differs, additional suitable adhesive tape must be used, as sufficient bonding cannot be guaranteed in this case. Frost, moisture and dirt must be avoided as the adhesive properties are negatively affected.

Die hier angegebenen Daten spiegeln den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit der Veröffentlichung eines neuen Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler bleiben vorbehalten.

