

UNKRAUTVLIES

Anwendungstechnische Daten				
Eigenschaften	Norm	Mittelwert	Einheit	Toleranz
Flächengewicht	EN ISO 9864	150	g/m²	
Dicke unter 2 kPa	EN ISO 9863-1	0,6	mm	
Höchstzugkraft längs/quer	EN ISO 10319	4,7 / 5,5	kN/m	-1,50
Höchstzugkraft – Dehnung längs/quer	EN ISO 103019	60 / 75	%	+/- 20
Energieaufnahme längs/quer	EN ISO 10318	1,41 / 2,06	kJ/m²	
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	800	N	-250
Durchschlagsverhalten	EN ISO 13433	45,0	mm	5,0
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	70	µm	+/- 20
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	EN ISO 11058	80	l/(m².2)	-15
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	1 Tag nach Einbau		
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	>25 Jahre bei Boden mit 4 < pH <9 & 25°C		
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedstaaten			

