

UNKRAUTVLIES

Anwendungstechnische Daten				
Eigenschaften	Norm	Mittelwert	Einheit	Toleranz
Flächengewicht	EN ISO 9864	100	g/m²	
Dicke unter 2 kPa	EN ISO 9863-1	0,6	mm	
Höchstzugkraft längs/quer	EN ISO 10319	3,1 / 2,1	kN/m	-0,40
Höchstzugkraft – Dehnung längs/quer	EN ISO 103019	30 / 60	%	+/- 15
Energieaufnahme längs/quer	EN ISO 10318	0,47 / 0,63	kJ/m²	
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	534	N	-53
Durchschlagsverhalten	EN ISO 13433	49,0	mm	9,8
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	105	µm	+/- 32
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	EN ISO 11058	117	l/(m².2)	-35
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	1 Tag nach Einbau		
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	>25 Jahre bei Boden mit 4 < pH <9 & 25°C		
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedstaaten			

