

# bauline

## BETON-ESTRICH +

### Zusammensetzung:

bauline Beton-Estrich + besteht aus klassierten und getrockneten silikatischen Natursanden, Zement und Additiven zur besseren Verarbeitung.

### Anwendungsgebiet:

bauline Beton-Estrich + kann für kleinere Beton- und Estricharbeiten sowie zur Reparatur an Betonflächen, als Ausgleichsbeton, als Estrich für Keller, Garagen und Heizräume eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Einen Sack bauline Beton-Estrich + mit der entsprechenden Menge sauberem Wasser (bei 30 kg Sack ca. 3 Liter) in einem sauberen Kübel ca. 2 Minuten mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen. Der angemischte bauline Beton-Estrich + ist in die vorbereitete Schalung bzw. auf die Fläche zu geben und gut zu verdichten.

| Anwendungstechnische Daten |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Kriterium                  | Wert/Einheit                      |
| Körnung                    | bis max. 8 mm                     |
| Verbrauch                  | ca. 21 kg/m <sup>2</sup> /cm      |
| Druckfestigkeit            | C25                               |
| Expositionsclassen         | XC0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 |
| Brandverhalten             | A1 <sub>fl</sub>                  |
| Ergiebigkeit               | ca. 480 l/t                       |
| Biegezugfestigkeit         | F4                                |
| Wasserbedarf               | ca. 3 l/Sack/30kg                 |

Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.

### Lieferform:

In Papiersäcken à 30 kg

EAN 4070044020902

42 Sack/Palette

### Lagerung:

Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 12 Monate.



# bau//ne

## BETON-ESTRICH +

### Sicherheitsratschläge:

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.

### Besonders zu beachten:

Das abbindende Produkt ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind, hohen Temperaturen sowie vor Schlagregen und Frosteinwirkung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Nicht mit anderen Produkten mischen.

### Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

