



BETON-ESTRICH

Anwendung:

Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen. Zur Herstellung von Verbundestrich oder schwimmendem Estrich, z. B. auf Trittschalldämmung. Als Fußboden in z. B. Kellern und Garagen. Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. Farbanstriche, Schalöl) sein. Vor der Verarbeitung Untergrund vornässen, jedoch Pfützenbildung vermeiden. Die erstellten Betonbauteile oder -flächen sind ca. 7 Tage feucht zu halten und vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Wind, Schlagregen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +30 °C.

Verarbeitung:

Sackinhalt je nach Anwendungszweck mit ca. 2,1 - 2,3 l Wasser erdfeucht bis schwach plastisch verarbeitungsgerecht anmischen. Beton sofort nach dem Mischen verarbeiten. Zur Verbesserung der Homogenität des Betons intensiv verdichten (stochern, klopfen der Schalung). Für Verbundestrich (Mindeststärke 3 cm) Unterboden gründlich reinigen und gut vornässen, Pfützenbildung vermeiden. Je nach Untergrund ggf. eine zusätzliche Haftbrücke aufbringen. Mindestauftragsstärke bei schwimmendem Estrich 3,5 cm.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



BETON-ESTRICH

Technische Daten	
Beton:	C25/30, BK-N und XC4 / XF1 / XA1 gem. DIN 1045
Estrich:	CT-C25-F4 gem. DIN EN 13813 / DIN 18560
Körnung:	0 – 8 mm
Wasserbedarf ca.:	2,1 - 2,3l je 25 kg
Ergiebigkeit ca.:	12,5 l je 25 kg
Verbrauch ca.:	20 kg/m ² pro 10 mm Schichtdicke

