

bau//ne

MAUER-/ PUTZMÖRTEL

Anwendung:

Kalk-Zementmörtel zum Mauern, Putzen und Ausbessern. Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Als Putz auf vorgespitztem Untergrund.

Untergrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die V2 B/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Bei glatten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit einer geeigneten Haftbrücke erforderlich. Stark saugende Flächen mit geeigneter Aufbrennsperre vorbehandeln. Beim Mauern Steine, je nach Saugverhalten, ggf. vornässen. Für Untergründe mit normaler und hoher Rohdichte, nicht geeignet für hochwärmedämmende Untergründe.

Verarbeitung:

Sackinhalt mit ca. 3,5 l Wasser anmischen. Evtl. noch etwas Wasser zugeben, bis ein kellengerechter Mörtel entsteht. Angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Das frische Mauerwerk und/oder der Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie). Verarbeitung nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter +5 °C und über +30 °C ausführen.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



bauline

MAUER-/ PUTZMÖRTEL

Technische Daten	
Mörtelklassen:	M 2,5 gem. DIN EN 998-2 GP CS II gem. DIN EN 998 -1
Wasserbedarf ca.:	3,5 l je 25 kg
Ergiebigkeit ca.:	17 l je 25 kg
Verbrauch als Mauermörtel ca.:	32 kg/m ² bei 2 DF-Steinen
Verbrauch als Putzmörtel ca.:	15 kg/m ² bei 10 mm Putzdicke

Hersteller:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG,
Mühlenschweg 6, 49090 Snabrück

Tel.: +49 54160101

Stand: 01.07.2026

